



ALU EPOXY

Epoxidová, ručně hnětací opravná hmota s příměsí hliníku.

CHARAKTERISTIKA:

ALU EPOXY je 2K epoxidová opravná hmota pro rychlé a definitivní aplikace. Vyznačuje se vynikající odolností vodě, tukům, olejům, benzínu a mnoha chemikáliím. Lze ji aplikovat i na mokré povrchy a pod vodou (sladká i slaná voda). Po vytvrzení lze dále opracovávat broušením, vrtáním, lakováním apod.

APLIKACE:

ALU EPOXY se používá v oblasti údržby, oprav a konstrukce zejména hliníkových dílů. Typickými aplikacemi je: vyplňování děr, opravy trhlin, dotváření chybějících částí (např. příruby, kontejnery, regály, rampy, lávky, střechy, okapy, části klimatizace, ALU ráfky automobilů, obklady, pláště apod.), utěsňování povrchů, ale i upevňování a vzájemné spojování dílů různých materiálů (kov, dřevo, beton apod.).



NÁVOD NA POUŽITÍ:

1/ Místo aplikace musí být čisté a odmaštěné. K odmaštění použít produkt **CHEMISTRY SOFT CLEANER (Art.-Nr.: CH80079)**, odmašťovač nechat dobře odvětrat. **2/** Pro dosažení maximální přilnavosti zdrsňte podklad brusným papírem (P80 - 180) nebo hrubým pilníkem. **3/** Uřízněte potřebnou délku **ALU EPOXY** z tyčinky. **4/** Hmotu dobře promíchejte mezi prsty (cca 2 min), než dosáhnete vzhledově jednotnou barvu. **5/** Silou natlačte připravenou hmotu na zamýšlené místo. **6/** Přebytečnou hmotu ihned odstraňte vhodným nástrojem, dokud je měkká. **7/** Manipulační pevnost je dosažena po 8 až 12 min (podle aktuálních venkovních podmínek), další úpravy (broušení, vrtání, lakování) lze realizovat po 1 hodině od aplikace.

SPECIFIKACE:

Konzistence: pasta (po smíchání) // **Barva:** šedá (imitace hliníku)
Zápach: charakteristický // **Báze:** epoxydová pryskyřice
Příměs: práškový hliník // **Hustota (T = 20°C):** 1,85 g/cm³
Minimální spára: 0,5 mm // **Pevnost v tlaku:** 600 kg/cm²
Tvrdost (SHORE D): 87 // **Pevnost ve smyku:** 13 až 18 N/mm²
Teplotní odolnost: + 120°C (krátkodobě do až + 150°C)
Čas zpracování: 3 až 4 min // **Pevnost na dotek:** 8 až 12 min
Možnost opracovávání: po 1 hod // **Konečná pevnost:** po 6 hod

SKLADOVÁNÍ:

36 měsíců na suchém a chladném místě, v původním dobře uzavřeném obalu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
ALU EPOXY	CHAEP	56 g	CH80109	3907 3000

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

Pod Letištěm 854/26 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU